

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

DOGLAS® 230 R

Materialbeschreibung	Schichtwerkstoff aus harzgebundenem Roving-Glasgewebe
Farbe	braun
Anwendungen	Elektrische und thermische Isolierbauteile für den Maschinen- und Anlagenbau
Lieferformen	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	2
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,1

Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	-	°C	230
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	-	°C	250
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 ⁻⁶ x K ⁻¹	13
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,23

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C / 220 °C	ISO 604	N/mm ²	700 / 450
Biegefestigkeit bei 23 °C / 220 °C	ISO 178	N/mm ²	720 / 360
Biege-E-Modul bei 23 °C / 220 °C	ISO 178	N/mm ²	34000 / 21000
Zugfestigkeit	ISO 527	N/mm ²	400

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Kriechstromfestigkeit	IEC 112	-	CTI 500
Dielektrizitätszahl	DIN 53483	-	5
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (±)	IEC 243-1	KV/3 mm	39
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (II)	IEC 243-1	KV/25 mm	70
Brandschutzklasse	UL 94	-	V 0

Stand: 11/2014

Die aufgeführten Werte wurden an Norm-Prüfkörpern ermittelt. Die Werkstoffeigenschaften können in Abhängigkeit von der Anwendung und der Bauteilgeometrie von diesen Werten abweichen.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.