

**ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN**

# DOTEC® 350

<b>Materialbeschreibung</b>	Verbundwerkstoff aus temperaturbeständigem Binder und Füllstoffen mit niedriger Wärmeleitfähigkeit
<b>Farbe</b>	grün
<b>Anwendungen</b>	Thermische und elektrische Isolier-Bauteile für den Maschinen- und Anlagenbau Formpresbare Bauteile
<b>Lieferformen</b>	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

## Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	0,9
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,8

## Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	—	°C	350
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	—	°C	400
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 <sup>-6</sup> x K <sup>-1</sup>	40
Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C	DIN 52612	W/mK	0,12

## Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	38
E-Modul aus Druckversuch bei 23 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	1150
Druckfestigkeit bei 250 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	25
E-Modul aus Druckversuch bei 250 °C	ISO 604	N/mm <sup>2</sup>	890
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	20
E-Modul aus Biegeversuch bei 23 °C	ISO 178	N/mm <sup>2</sup>	4500

## Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (I)	IEC 243-1	KV/3 mm	20
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (II)	IEC 243-1	KV/25 mm	30

Stand: 11/2014

Änderungen im Rahmen der technischen Weiterentwicklungen sind vorbehalten. Die in diesem Datenblatt aufgeführten Richtwerte sind keine Vertragsdaten.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.