

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

FRATHERNIT® HS extra

Materialbeschreibung	Mineralfaserverstärkter anorganischer Werkstoff auf Basis Spezial-Zement
Farbe	grau
Anwendungen	Elektrische und thermische Isolierbauteile für den Maschinen- und Anlagenbau
Lieferformen	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	1,9
Wasseraufnahme	ISO 62	%	15 (in Wasser) 2,5 (bei 95% rel. F euchte)

Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Anwendungstemperatur, dauernd	-	°C	700
Anwendungstemperatur, kurzzeitig	-	°C	700
Längenausdehnungs-Koeffizient	DIN 51045	10 ⁻⁶ x K ⁻¹	6
Wärmeleitfähigkeit	DIN 52612	W/mK	0,4

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Wert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm ²	110
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm ²	26

Stand: 11/2014

Die aufgeführten Werte wurden an Norm-Prüfkörpern ermittelt. Die Werkstoffeigenschaften können in Abhängigkeit von der Anwendung und der Bauteilgeometrie von diesen Werten abweichen.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.