

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

HGW 2370.4

EP GC 205

G 11

Materialbeschreibung	Epoxydharz-Glashartgewebe (mit starkem Roving-Gewebe)
Anwendungen	Elektrische Isolier-Bauteile mit hoher mechanischer Festigkeit bei hoher Temperatur
Lieferformen	Platten, Zuschnitte und Bauteile/Baugruppen nach Zeichnungen

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Mindestwert
Dichte	ISO 1183	g/cm ³	2
Wasseraufnahme	ISO 62	%	0,3

Thermische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Mindestwert
Grenztemperatur	IEC 216	°C	180

Mechanische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Mindestwert
Druckfestigkeit bei 23 °C	ISO 604	N/mm ²	550
Biegefestigkeit bei 23 °C	ISO 178	N/mm ²	470
E-Modul aus Biegeversuch	ISO 178	N/mm ²	21000
Zugfestigkeit	ISO 527	N/mm ²	320
Scherfestigkeit parallel zur Schicht	EN 60893	N/mm ²	50

Elektrische Eigenschaften

Eigenschaften	Prüfnorm	Einheit	Mindestwert
Kriechstromfestigkeit	IEC 112	-	CTI 200
Dielektrizitätszahl	DIN 53483	-	4,5
Isolationswiderstand nach Eintauchen in Wasser	IEC 167	Ω	2 x 10 ¹⁰
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (±)	IEC 243-1	KV/3 mm	45
Elektrische Durchschlagsfestigkeit (II)	IEC 243-1	KV/25 mm	60
Brandschutzklasse	UL 94	-	-

Stand: 11/2014

Die aufgeführten Werte wurden an Norm-Prüfkörpern ermittelt. Die Werkstoffeigenschaften können in Abhängigkeit von der Anwendung und der Bauteilgeometrie von diesen Werten abweichen.

Zur genauen Klärung der Werkstoffeignung stehen Ihnen unsere beratenden Ingenieure und Techniker zur Verfügung.