

ÜBERSICHT TECHNISCHE DATEN

cosTherm[®] FT.750**Materialbeschreibung:**

cosTherm[®] FT.750 ist ein asbestfreier Calciumsilikat-Werkstoff. cosTherm[®] FT.750 ist thermisch und elektrisch isolierend und temperaturstabil.

Daten	Wert	Einheit
Einsatztemperatur	1000	°C
Wärmeleitfähigkeit	0,48	W/mk
Druckfestigkeit	55	N/mm ²
Gleitreibung trocken	22	N/mm ²
Dichte	1,4	g/cm ³

Lieferformen:

Standardformat 1500 x 1220 mm

Standardstärken 10 - 75 mm

Wir liefern Platten, Zuschnitte und fertig bearbeitete Teile nach Ihren Vorgaben.

Anwendung:

cosTherm[®] FT.750 wird eingesetzt als Präzisionsteil im Maschinen- und Apparatebau und als thermische und elektrische Isolation.

Weitere technische Informationen erhalten Sie auf Anfrage.